



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1135

No. ZL18070165

检验报告

TEST REPORT

样 品 名 称: PU胶水
NAME OF SAMPLE

委 托 单 位: 广州市百舜合成材料有限公司/广州市百庄复合材料有限公司
CLIENT

检 验 类 别: 委托检验
CLASSIFICATION OF TEST

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry



注意事項

1. 报告无加盖检验单位“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖检验单位“检验检测专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 无CMA标识报告中的数据和结果，以及有CMA标识报告，报告中表明不在本实验室资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

NOTES

1. The test report is invalid without the stamp of "Special Seal for Test" or "Common Seal of Test Unit".
2. The copy of the test report is invalid without the remarked stamp of "Special Seal for Test" or "Common Seal of Test Unit".
3. The test report without the signatures of operator, supervisor and manager is invalid.
4. The modified report is invalid.
5. When there is disagreement to the test report , the test unit should be informed within15 days since the report is received by the client. Overdue information will not be accepted.
6. The commission test is responsible to the sample accepted by the laboratory only.
7. The data and results in the reports without CMA identification, as well as the data and results are not in the scope of the laboratory's qualification in the reports with CMA identification, are not socially proven. Only for the internal use of the client.

地 址：广州市天河区棠下车陂西路396号 广州合成材料研究院有限公司内

Add: Guangzhou Research Institute of Synthetic Material Limited Company, No. 396 chebei road west ,Tangxia Tianhe Guangzhou China

电 话 (Tel) : (020) 32373323、32373502、32373911、32373116、32373122


申 诉 电 话 (Complaint Tel.) (020) 32373200

传 真 (Fax) : (020) 32373655

邮 编 (Post No) : 510665

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic



Material Ageing of Chemical Industry



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1135

检验报告 Test Report

160014231687

No. ZL18070165

共 3 页 第 1 页

样品名称 Name of Sample	PU胶水	样品编号 Sample Number	L18070040
委托单位 Client	广州市百舜合成材料有限公司/广州市百庄复合材料有限公司	检验类别 Classification of Test	委托检验
生产单位 Manufacturing	广州市百舜合成材料有限公司/广州市百庄复合材料有限公司	生产批号 Batch Number	——
送样日期 Sampling Date	2018年7月19日	生产日期 Producting Date	——
样品等级 Sample Grade	——	型号/商标 Type/Trademark	BZ-519-6A/B/——
样品数量 Sample Numbers	1 PCS	合同编号 Contract Number	L18070040
检验项目 Test Item	耐紫外老化	样品描述及说明 Description and Explanation of Sample	灯条成品，良好
检验依据 Test Method	GB/T 14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯		
检验结论 Result	耐紫外老化200h后，样品表面未出现明显变色、开裂、粉化、起泡现象。		
备注 Remark			

批准：
Approved by

258

审核：
Inspected by

杨海波

主检：
Tested by

(检验报告专用章)

签发日期：2018年7月30日



化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry

检验项目及结果 Test Items and Results

No. ZL18070165

共 3 页 第 2 页



试验前

试验后

以下空白

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry

No. ZL18070165

共 3 页 第 3 页

委托方地址 Client Address	广州市黄埔区黄埔东路2951号4楼
试样制备及说明 Preparation of Sample and Explanation	样品由委托方制备
主要试验设备（或仪器） Main Testing and Measuring Instruments	QUV-Spray老化试验机 (09-15513-77-Spray) (L3043)
试验环境及状态 Test Environment and Condition	试验温度: (23±2) °C; 相对湿度: (50±10) %
试验结果不确定度 Uncertainty of Testing Results	_____
分包项目及分包方 Subcontractor and Subcontracting Items	_____
备注 Remark	耐紫外老化200h条件: 光源 UVA-340灯, 辐照度: 0.76W/ (m ² . nm) @340nm, 黑板温度 (60±3) °C下辐照暴露8h; 黑板温度 (50±3) °C下无辐照冷凝暴露4h。

*****结束*****